

TEADIT® 2006

Empaquetadura de Grafito Flexible



Material:

La empaquetadura Teadit® 2006 es confeccionada a base de puro PTFE expandido y lubricada con aceite mineral.



Propiedades:

La empaquetadura Teadit® 2006 presenta alta maleabilidad con bajo coeficiente de fricción, no desgastando el eje. Posee excelente resistencia química y es de fácil instalación. Todas las materias primas utilizadas en la fabricación de este producto cumplen con los requisitos de FDA.



Aplicaciones:

Recomendada para trabajos en cualquier tipo de bomba, mezcladores, agitadores y reactores en diversos tipos de industrias siendo que la naturaleza química del puro PTFE permite a la empaquetadura Teadit® 2006 ser compatible para ser usada en casi todos los fluidos, incluyendo los ácidos y cáusticos más corrosivos.

No indicada para metales alcalinos fundidos y compuestos fluorados trabajando en temperaturas y presiones elevadas; y oxígeno.



Límites de Trabajo:

TEMPERATURA	Mínima	-100° C
	Máxima	280° C
PRESIÓN	Rotativos	20 bar
	Alternativos	30 bar
PH		0-14
VELOCIDAD		12 m/s



Aplicaciones:

SIZE		STANDARD PACKAGE (±10%)
FT/LB	INCH	
79.6	1/8	1Lb (0.5kg)
36	3/16	
20.2	1/4	2 Lbs (1 Kg)
11.9	5/16	
8.4	3/8	5 Lbs (2 Kg)
6.3	7/16	
5.1	1/2	
3.8	9/16	
3.2	5/8	10 Lbs (5 Kg)
2.1	3/4	
1.6	7/8	
1.3	1	

R.03172022



Aprobaciones:

Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consúltenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños materiales y/o en serios riesgos personales. Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por imprudencia, negligencia o impericia en su utilización, pero sí coloca a sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicaciones específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, considerando que esta edición substituye todas las anteriores.

